

# 40 Shore A

Elasticity, till 700%. Optimum combination of strength and elasticity.

Wysokość odporność temperaturowa  
Doskonała elastyczność  
Długoterminowej elastyczności

Zakres użytku:

Oblicowanie folią i fornirem, produkcja szkła laminowanego,  
formowanie kamienia sztucznego i plastyków.



### Dane techniczne

Typ	SM40-1	SM40-2	SM40-3	SM40-4
Grubość, mm:	1	2	3	4
Tolerancja grubości, mm:	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4
Szerokość, mm:	1600	1660	1660	1600
Długość, m:	22	22	12	12
Gęstość, g/cm <sup>3</sup> :	1,16 +/- 0,02	1,16 +/- 0,02	1,16 +/- 0,02	1,16 +/- 0,02
Temperatura robocza, max C:	240	240	240	240
Granica trwałości na rozdarcie, MPa:	8	8	8	8
Twardość, Shore A:	40+/- 5	40+/- 5	40+/- 5	40+/- 5
Elastyczność, %:	700	700	700	700
Trwałość na rozdarcie, N/mm <sup>2</sup> :	7,5	7,5	7,5	7,5
Kolor:	Przezroczysty	Przezroczysty	Przezroczysty	Przezroczysty
Powierzchnia:	Gładka	Gładka	Gładka	Gładka