

# 45 Šore A Sarkana Pelēka

Augstas kvalitātes daudzkārtaina divkrāsaina vulkanizēta dabiskā gumijas membrāna. Membānai ir viena puse gluda un otrā ar tekstīla virsmas imitāciju. Membrānai ir augsta izturība pret plīsumiem un relatīvs pagarinājums.



### Lietošanas joma:

Speciāli paredzēta kokapstrādei. Ideāli piemērota lietošanai vakuuma presēm ar virsspiedienu. Pateicoties augstai siltumizturībai tām ir ilgs ekspluatācijas termiņš. Tiek izmantotas arī uz vakuuma presēm, kas paredzēti koka finierēšanai.

### Tehniskie dati

Tips	NR-RG-2	NR-RG-2.5	NR-RG-3	NR-RG-4
Biezums, mm:	2	2.5	3	4
Platums, mm:	1600 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000
Garums, m:	16	16	16	16
Darba temperatūra, maks. C:	120	120	120	120
Stiepes izturība MPa:	60	60	60	60
Cietība, Šore A:	45 +/- 3	45 +/- 3	45 +/- 3	45 +/- 3
Elastība, %:	650	650	650	650
Plīsuma spēks, N/mm²:	20	20	20	20
Krāsa:	Sarkana / Pelēka	Sarkana / Pelēka	Sarkana / Pelēka	Sarkana / Pelēka
Virsmas:	Gluda / Tekstīla imitācija	Gluda / Tekstīla imitācija	Gluda / Tekstīla imitācija	Gluda / Tekstīla imitācija