

30 Šore A

Elastība līdz 800%.

Silikona membrāna visiem vakuumā preses veidiem ar darba temperatūru līdz 240° C.

Lietošanas joma:

Laminēšana ar PVC foliju, finierēšana, tripleksa ražošana, mākslīgā akmens apstrāde.



Tehniskie dati

| Tips | SM30-2 | SM30-3 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Biezums, mm: | 2 | 3 |
| Biezuma tolerance, mm: | +/- 0,4 | +/- 0,4 |
| Platums, mm: | 1600 | 1600 |
| Garums, m: | 22 | 12 |
| Blīvums, g/cm ³ : | 1,10 +/- 0,02 | 1,10 +/- 0,02 |
| Darba temperatūra, maks. C: | 240 | 240 |
| Stiepes izturība, Mpa: | 8 | 8 |
| Cietība, Šore A: | 30+/- 5 | 30+/- 5 |
| Elastība, %: | 800 | 800 |
| Plīsuma spēks, N/mm ² : | 6,5 | 6,5 |
| Krāsa: | Caurspīdīga | Caurspīdīga |
| Virsmas: | Gluda | Gluda |