Silikona membrānas

AUGSTAS KVALITĀTES SILIKONA MEMBRANA

55 Šore A

Silikona membrāna vakuuma presēm ar virsspiedienu un darba temperatūru līdz 240° C.
Elastība līdz 650%. Augsta izturība pret plīsumu un dinamiskajām slodzēm

Lietošanas joma:

Laminēšana ar PVC foliju, finierēšana, tripleksa ražošana, mākslīgā akmens apstrāde.

Tehniskie dati

Tips	SM55-3
Biezums, mm:	3
Biezuma tolerance, mm:	+/- 0,4
Platums, mm:	1660
Garums, m:	12
Blīvums, g/cm^3:	1,16 +/- 0,02
Darba temperatūra, C:	240
Stiepes izturība, Mpa:	8,5
Cietība, Šore A:	55 +/- 5
Elastība, %:	650
Plīsuma spēks, N/mm^2:	9,3
Krāsa:	Pelēka
Virsma:	Gluda

www.vacuum-presses.eu

ISTRA-A SIA
Smaidu 14, Dreiliņi, LV-2130, Latvija.
e-pasts info@vacuum-presses.eu
Tal.:+371 67250154 Fakss: +371 67250154