

55 Shore A

Ekastyczność do 650%. Wysoka odporność na rozerwanie, dynamiczne napiecia i obciążenia ściskające.

Wysokość odporność temperaturowa
Doskonała elastyczność
Długoterminowej elastyczności

Zakres użytku:

Oblicowanie folią i fornirem, produkcja szkła klejonego,
formowanie kamienia sztucznego i plastyków.



Dane techniczne

Typ	SM55-3
Grubość, mm:	3
Tolerancja grubości, mm:	+/- 0,4
Szerokość, mm:	1660
Długość, m:	12
Gęstość, g/cm ³ :	1,16 +/- 0,02
Temperatura robocza, max C:	240
Granica trwałości na rozdarcie, MPa:	8,5
Twardość, Shore A:	55 +/- 5
Elastyczność, %:	650
Trwałość na rozdarcie, N/mm ² :	9,3
Kolor:	Szary
Powierzchnia:	Gładka