

30 Шор А

Высокая эластичность.

Высокая устойчивость к температуре;
Прекрасная эластичность;
Длительный срок эксплуатации.

Сфера применения

Ламинированные ПВХ пленки, шпона,
производство триплекса, формовка
искусственного камня и термопластиков.



Характеристики

Тип	SM30-2	SM30-3
Толщина, мм:	2	3
Толерантность, мм:	+/- 0,4	+/- 0,4
Ширина, мм:	1600	1600
Длина, мм:	22	12
Плотность, г/смЗ:	1,16 +/- 0,02	1,16 +/- 0,02
Рабочая температура, макс., С:	240	240
Предел прочности при растяжении, МПа:	8	8
Твердость, Шор А:	30+/- 5	30+/- 5
Эластичность, %:	800	800
Прочность на разрыв, Н / мм2:	6,5	6,5
Цвет:	Прозрачный	Прозрачный
Поверхность:	Гладкая	Гладкая