

40 Шор А

Оптимальное сочетание прочности и эластичности.

Высокая устойчивость к температуре;
Прекрасная эластичность;
Длительный срок эксплуатации.

Сфера применения

Ламинированные ПВХ пленки, шпона,
производство триплекса, формовка
искусственного камня и термопластиков.



Характеристики

Тип	SM40-1	SM40-2	SM40-3	SM40-4
Толщина, мм:	1	2	3	4
Толерантность, мм:	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4
Ширина, мм:	1600	1660	1660	1600
Длина, мм:	22	22	12	12
Плотность, г/см ³ :	1,16 +/- 0,02	1,16 +/- 0,02	1,16 +/- 0,02	1,16 +/- 0,02
Рабочая температура, макс., С:	240	240	240	240
Предел прочности при растяжении, МПа:	8	8	8	8
Твердость, Шор А:	40+/- 5	40+/- 5	40+/- 5	40+/- 5
Эластичность, %:	700	700	700	700
Прочность на разрыв, Н / мм ² :	7,5	7,5	7,5	7,5
Цвет:	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Поверхность:	Гладкая	Гладкая	Гладкая	Гладкая