

55 Шор А

Высокая устойчивость к разрыву, динамическим нагрузкам растяжения сжатия.

Высокая рабочая температура;
Прекрасная эластичность;
Длительный срок эксплуатации.

Сфера применения

Ламинированные ПВХ пленки, шпона,
производство триплекса, формовка
искусственного камня и термопластиков.



Характеристики

Тип	SM55-3
Толщина, мм:	3
Толерантность, мм:	+/- 0,4
Ширина, мм:	1660
Длина, мм:	12
Плотность, г/см ³ :	1,16 +/- 0,02
Рабочая температура, макс., С:	240
Предел прочности при растяжении, МПа:	8,5
Твердость, Шор А:	55 +/- 5
Эластичность, %:	650
Прочность на разрыв, Н / мм ² :	9,3
Цвет:	Серый
Поверхность:	Гладкая